

## 产品简介

醇酸面漆4170 (C43-31) 是一款由长油度醇酸树脂、着色颜料、催干剂、助剂及溶剂组成的醇酸面漆，施工性能良好，漆膜具有良好的保色性、耐候性、柔韧性和附着力，耐海水冲击。

## 推荐使用

适用于船舶水线以上船壳部位和上层建筑，以及陆上钢结构做面漆用。

产品信息	
体积固体份	47±2%
推荐膜厚	干膜: 35μm/道
理论用量 (35μm)	10.5m <sup>2</sup> /kg或13.4m <sup>2</sup> /L
比重	1.28kg/L
闪点	35°C
VOC含量	443g/L

涂装方式	
施工方式	无气喷涂/刷涂/辊涂
稀释剂	104稀释剂
稀释量	0-5%(以油漆重量计, 实际加入量根据现场施工方式可进行调节)
喷嘴口径	0.4-0.5mm (无气喷涂)
喷出压力	12-15Mpa (无气喷涂)

## 施工条件

- 前道漆应完全干燥。
- 除尽漆膜表面所有的油污等杂质。
- 底材温度须高于露点以上3°C, 环境相对湿度低于85%。
- 推荐在-10°C以上施工, 施工表面必须清洁干燥。
- 施工以及干燥过程当中建议提供强力通风。

干燥时间	温度	5°C	15°C	25°C	35°C
	表干	8h	6h	4h	2h
	硬干	36h	28h	24h	12h

重涂间隔				
温度	5°C	10°C	20°C	30°C
最短	36h	30h	24h	16h
最长	无限制			

## 漆膜厚度》

可根据使用目的和区域使用非推荐漆膜厚度，这将改变涂布率并影响干燥时间和重涂间隔，建议涂装2道，干膜厚度70 $\mu$ m。

包装规格	重量/kg	重量/kg(K)	体积/L
	23.0	22.0	18.0

**注：重量包装中标注（K）为现行包装**

## 保质期》

12个月（25 $^{\circ}$ C阴凉干燥室内储存）

## 安全措施》

参见本公司产品安全技术说明书（简称MSDS）

声明：以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。